

UZIN KE 2000 SL

Αγώγιμη κόλλα διασποράς με μικροΐνες άνθρακα για δάπεδα από PVC και μοκέτες

Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες, αγώγιμη ακρυλικής διασποράς κόλλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε γεμιστικά με πρόσθετες αγώγιμες ίνες για ομοιόμορφο στρώσιμο πάνω σε στεγνές λείες επιφάνειες. Χρήση εσωτερική.

Ενδείκνυται ειδικά για:

- ▶ Αγώγιμα συνθετικά-καουτσούκ- επικαλύμματα σε ρολά μέχρι πάχος 3,5mm με υποστρώματα γραμμωτά και λεία.
- ▶ Αγώγιμα επικαλύμματα από ομογενές PVC σε ρολά και φύλλα.

Κατάλληλη για επιδαπέδια θέρμανση, για δάπεδα που καταπονούνται από τροχήλατες καρέκλες, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68 131, καθώς και για υγρό καθαρίσμα και καθαρίσμα με σπρέι.

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Κόλλα διασποράς με βάση το νερό, έτοιμη για χρήση. Κόλλα υγρής εφαρμογής με μέτριο χρόνο εξαέρωσης, καλή αρχική συγκολλητική ικανότητα και τελική αντοχή. Περιέχει μικροΐνες άνθρακα. Έχει καλή συμπεριφορά κατά την επεξεργασία, είναι κατάλληλη για όλες τις τυποποιημένες εργασίες επίστρωσης δαπέδων με ηλεκτρικά αγώγιμα προϊόντα.



Σύνθεση: τροποποιημένα πολυακρυλικά συμπολυμερή με ενισχυτικές συγκολλητικές ρητίνες, ίνες άνθρακα.

- ▶ Απλώνεται εύκολα
- ▶ Μεγάλη αποδοτικότητα
- ▶ Μεγάλο ανοιχτό χρόνο
- ▶ Πολύ καλή αντοχή
- ▶ Ηλεκτρικά αγώγιμη κατά DIN 53 276
- ▶ GISCODE D1 / δεν περιέχει διαλύτες

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	14kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 6Μήνες
Χρώμα:	Ανοιχτό γκρι
Ειδικό Βάρος:	1,2g/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 15°C στο δάπεδο
Κατανάλωση:	περίπου 300-350 gr/m ² με 23/80
Άρπαγμα:	10-20 Λεπτά*
Χρόνος εφαρμογής:	45-60 Λεπτά*
Δυνατότητα Καταπόνησης:	Μετά από περίπου 24-48 Ώρες*
Τελική αντοχή:	Μετά από περίπου 5-7 μέρες*
Αντίσταση Διαφυγής:	<3X10 ⁵ Ω (DIN 53 276)

*στους 20 °C και Κ.Σ.

Προεργασία Υποστρώματος:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, χωρίς ρωγμές, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από ουσίες που μπορούν να μειώσουν την πρόσφυση. Ελέγξτε το υπόστρωμα, βάσει των αντίστοιχων ισχυόντων προτύπων και των πληροφοριακών δελτίων και εφόσον υπάρχουν ελαττώματα δηλώστε τους ενδοιασμούς σας.

Σκουπίστε επιμελώς το υπόστρωμα και στη συνέχεια ασαρώστε και στοκάρετε.

Ανάλογα με το υπόστρωμα και το πεδίο εφαρμογής, χρησιμοποιήστε κατάλληλο αστάρι και ισοπεδωτική κονία, που επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων. Αφήνεται πάντα το αστάρι και τις ισοπεδωτικές κονίες να στεγνώσουν εντελώς.

Λαμβάνετε υπόψη σας τις Οδηγίες των Τεχνικών Φυλλαδίων για κάθε προϊόν.

Αγωγή Συστήματα

Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που συστήνουν οι κατασκευαστές δαπέδων για την κατασκευή αγωγίων δαπέδων πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω γενικές οδηγίες.

Κάνναβος με ταινίες χαλκού για δάπεδα από λάστιχο και PVC: κολλήστε τις ταινίες χαλκού UZIN (10mm πλάτος, Χ0,035mm πάχος) πάνω στην επιφάνεια του δαπέδου από το κέντρο προς τις άκρες αφήνοντας περίπου κάθε 25cm από τον τοίχο αποστάσεις. Τοποθετήστε τις κάθετες τέμνουσες, αφήνοντας περισσότερη ταινία και υπολογίζοντας περιθώρια για την γείωση, για κάθε 30m².

Με αγωγή αστάρι μόνον για δάπεδα από PVC: εφαρμόστε το αγωγή αστάρι UZIN PE 260 L, σε ολόκληρη την επιφάνεια προσεκτικά. Αφήστε το να στεγνώσει καλά. Κολλήστε τις ταινίες χαλκού κατά μήκος κάθε 1 m περίπου.

Εφαρμογή:

1. Απλώστε ομοιόμορφα την κόλλα στο υπόστρωμα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα τύπου 23/80 (βλ. «στοιχεία κατανάλωσης») και αφήστε να εξαερισθεί ανάλογα με την ποσότητα, το κλίμα του δωματίου και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
2. Τοποθετήστε το δάπεδο και σε όλη την επιφάνεια, αφού περάσουν 10-20 λεπτά τρίψτε ξανά με δύναμη ή κυλινδρώστε. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει καλή διαβροχή της ράχης της επίστρωσης.
3. Απομακρύνετε τα υπολείμματα κόλλας με νερό όσο είναι νωπά.

Κατανάλωση:

Υπόστρωμα:	Σπάτουλα:	Κατανάλωση
Μη λείο	23/80	330 g/m ²

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό μέρος για τουλάχιστον 6 μήνες. Προστατέψτε το από τον παγετό. Εφόσον ανοιχτεί, κλείστε προσεκτικά στεγανοποιώντας τη συσκευασία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- ▶ Εφαρμόζεται καλύτερα σε θερμοκρασία 18-25 °C, θερμοκρασία εδάφους άνω των 15 °C, σχετική ατμοσφαιρική υγρασία κάτω του 75%. Σε χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ο χρόνος εφαρμογής, πήξης και στεγνώματος παρατείνεται. Σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία, αντίστροφα, μειώνεται.
- ▶ Τα στοκαρισμένα υποστρώματα είναι επίπεδα, λεία και απορροφητικά. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση κόλλας, αυξάνεται η αρχική ικανότητα συγκόλλησης και επιταχύνεται το στέγνωμα.
- ▶ Η σφράγιση των αρμών με εύηκτο κορδόνι να πραγματοποιείται μετά την πήξη της κόλλας, το νωρίτερο μετά από 24 ώρες, καλύτερα όμως μετά από 48-72 ώρες.
- ▶ Συνιστάται να λαμβάνετε υπόψη σας τα ακόλουθα ισχύοντα πρότυπα και πληροφοριακά δελτία: DIN 18 365 «Εργασίες επίστρωσης δαπέδων» / πληροφοριακό δελτίο της Ένωσης Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Κόλλησης «Αξιολόγηση και προετοιμασία Υποστρωμάτων-κόλληση ελαστικών και κλωστοϋφαντουργικών επιστρώσεων δαπέδων» / πληροφοριακό δελτίο της Ένωσης της Οικοδομικής Βιομηχανίας της Γερμανίας (Zentralverband des deutschen Baugewerbes-ZDB) «Ελαστικές, κλωστοϋφαντουργικές επιστρώσεις δαπέδων και παρκέ σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης».

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Ελεύθερο διαλυτών σύμφωνα με τον κανονισμό περί επικίνδυνων ουσιών (TRGS 610). Μη εύφλεκτο. Κατά την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής κρέμας για το δέρμα και ο καλός αερισμός του χώρου. Βασική προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή ποιότητα του αέρα στο χώρο μετά το πέρας των εργασιών επίστρωσης δαπέδων είναι η πραγματοποίησή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και το καλό στέγνωμα των υποστρωμάτων, ασαριών και στόκων σπατουλαρίσματος.

[Οικολογική Αποκομιδή]:

Συγκεντρώστε κατά το δυνατό τα υπολείμματα του προϊόντος και ξαναχρησιμοποιήστε τα. Μην τα ρίχνετε στο σύστημα αποχέτευσης, στο νερό ή στο χώμα. [Κωδικοί απορριμμάτων]: οι άδειες και καλά καθαρισμένες από υπολείμματα προϊόντος πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες (DSD ή παρόμοιο σύστημα) / οι συσκευασίες με ρευστά υπολείμματα προϊόντος αποτελούν ειδικά απορρίμματα [57127], με αποξηραμένα υπολείμματα θεωρούνται απορρίμματα οικοδομών [91206] /τα ρευστά υπολείμματα προϊόντος αποτελούν ειδικά απορρίμματα [55905].