

UZIN KE 66

Υψηλή αντοχή
διάτμησης

UZIN®



Κόλλα με υψηλή διατμητική αντοχή για συγκολλήσεις δαπέδων από PVC και λάστιχο με σκληρό κράτημα, με μέγιστες απαιτήσεις υγιεινής για καθαρό εσωτερικό αέρα

Εφαρμογές:

Κόλλα υδατικής διασποράς χωρίς ρητίνες για δάπεδα από PVC και λάστιχο πάνω σε απορροφητικά υποστρώματα. Έχει πολύ μικρό ανοιχτό χρόνο, εύκολη τοποθέτηση και εξαιρετικά υψηλή αντοχή, π.χ. για την τοποθέτηση πολυτελών βινυλικών πλακιδίων. Μειώνει την υπολειμματική οδόντωση των ελαστικών δαπέδων. Για εσωτερική χρήση.

Κατάλληλο για:

- ▶ Δάπεδα από PVC και πολυτελή βινυλικά πλακίδια
- ▶ Δάπεδα από ομογενές και ετερογενές PVC/CV σε φύλλα και πλακίδια.
- ▶ Δάπεδα σε φύλλο ή πλακίδια από λάστιχο ως πάχος 4 mm με λείο ή ανάγλυφο υπόστρωμα π.χ. nogament®, nogarplan®, ή nogarplan® acoustic.
- ▶ Δάπεδα τύπου Enomer π.χ. Urofloor Lifeline®
- ▶ Περιοχές που δέχονται καταπονήσεις βαρέως τύπου σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές, π.χ. νοσοκομεία, πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, κ.λπ.
- ▶ Για χώρους με καταπόνηση τροχήλατων καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12529 με ελάχιστο πάχος 1mm.

Κατάλληλο για πάνω από:

- ▶ Επίπεδες, απορροφητικές, ασταρωμένες επιφάνειες
- ▶ Ενδοδαπέδια θέρμανση



Παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας εκπομπών ρύπων και συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος δωματίου. Σημαίνεται με την ένδειξη "Blue Angel" που σηματοδοτεί υλικά δαπέδων με χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με το RAL-UZ 113.



UZIN ÖKOLINE



LEED®
CONTRIBUTING
PRODUCT

Σύνθεση: συμπολυμερή οξικού πολυβινυλίου, πηκτικά, παράγοντες διαβροχής κι αντιαφρισμού και συντηρητικά, ίνες ανόργανα υλικά πληρώσεως και νερό.

Πλεονεκτήματα προϊόντος/ χαρακτηριστικά:

Η υψηλή αντοχή διάτμησης της κόλλας αυτής ελαχιστοποιεί τα ανοιχτά κενά, π.χ. σε διακοσμητικά δάπεδα PVC. Η κόλλα διασποράς χωρίς καθόλου ρητίνες την καθιστά εντελώς άοσμη ακόμα και κατά τη διάρκεια τοποθέτησής της

- ▶ Άοσμο κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση
- ▶ Χαμηλή κατανάλωση
- ▶ Υψηλή διατμητική αντοχή
- ▶ Χωρίς διαλύτες
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS/πολύ χαμηλή πτητικότητα
- ▶ RAL UZ 113/περιβαλλοντικά συμβατό εξαιτίας της πολύ χαμηλής πτητικότητας

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Πλαστικό δοχείο PE
Μεγέθη:	14kg, 6kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα ρευστού/ξηρού:	κρεμ / μπλε
Κατανάλωση /επικάλυψη:	280 g/m ²
Ελάχιστη θερμοκρασία:	Δαπέδου 15 °C
Ιδανικές θερμοκρασίες:	8 - 25°C δαπέδου
Ανοιχτός χρόνος πλακίδια:	5 - 10 λεπτά*
Ανοιχτός Χρόνος ρολά:	15 - 25 λεπτά*
Χρόνος εργασιμότητας:	10 λεπτά*
Φόρτιση:	Μετά από 24 ώρες*
Τελικές αντοχές:	Μετά από 3 μέρες*
Κορδόνισμα/αρμοί:	Μετά από 24 ώρες*

*Στους 20°C και R.H. 65% ανάλογα με τον τύπο δαπέδου και τη μέθοδο συγκόλλησης.



Προετοιμασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, επίπεδο, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Δοκιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Επιμελώς σκουπίστε την επιφάνεια με ηλεκτρική σκούπα υπό κενό, ασταρώστε και ισοπεδώστε την αν έχει ανωμαλίες.

Ανάλογα με το υποδάπεδο, τον τύπο επικαλύμματος χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα αστάρια και ισοπεδωτικά κονιάματα που θα βρείτε στους αναλυτικούς καταλόγους προϊόντων UZIN Hellas.

Σε μη απορροφητικές ή ευαίσθητες σε υγρασία επιφάνειες, όπως ασφαλτομαστίχα ή σφραγισμένες επιφάνειες 2mm (λάστιχο 3mm), νεόδητες ασβεστοθεϊκές κονίες πάχους 1-2mm (με λάστιχο 2mm) και προϋπάρχοντα κονιάματα, εφαρμόστε ισοπεδωτικά κονιάματα σε ελάχιστο πάχος 2mm. Αφήστε το αστάρι και το ισοπεδωτικό να στεγνώσει καλά σε όλη την επιφάνεια.

Μελετήστε προσεκτικά τα τεχνικά φυλλάδια προϊόντων UZIN, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα των επικαλυμμάτων δαπέδου που χρησιμοποιείτε.

Εφαρμογή:

1. Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα (βλ. "Κατανάλωση") επάνω στο υπόστρωμα και αφήστε την να στεγνώσει, σύμφωνα ανάλογα με την ποσότητα εφαρμογής, το εσωτερικό κλίμα, την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον τύπο του επικαλύμματος της επένδυσης δαπέδου. Μη εφαρμόζετε περισσότερη κόλλα από ό, τι μπορείτε να τοποθετήσετε εντός του ανοιχτού χρόνου εργασίας και να εξασφαλίσετε την πλήρη διαβροχή του υποστρώματος του επικαλύμματος. Το δόντι της κόλλας πρέπει να «κατέβει».
2. Τοποθετήστε το επικάλυμμα δαπέδου και ρολάρετε καλά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των επικαλυμμάτων. Φροντίστε να αντιμετωπίσετε τυχόν έντονες παραμορφώσεις των επικαλυμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας δεν έχει παγιδευτεί κάτω από το κάλυμμα. Μετά από 20 λεπτά, ρολάρετε το δάπεδο και προς τις δύο κατευθύνσεις.
3. Καθαρίστε τα υπολείμματα κόλλας με ζεστό νερό και βρεγμένο πανί.

Πληροφορίες κατανάλωσης:

Τύπος επικαλύμματος	Σπάτουλα	Κατανάλωση*
Λάστιχο σε φύλλα και πλακίδια έως 4 mm πάχος	A 2	280 g /m ²
Διακοσμητικά δάπεδα από PVC, σε φύλλα ή λωρίδες από PVC ή/και CV	A 2	280 g /m ²

*Σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 65% με τοποθέτηση της κόλλα πάνω σε ισοπεδωτικό UZIN NC 170 Level Star.

Σημαντικές Σημειώσεις:

- ▶ Αρχικές συσκευασίες μπορούν να αποθηκευτούν κατ' ελάχιστο 12 μήνες, σε ψυχρές συνθήκες. Αντέχει σε ψύχος έως -14°C. Σφραγίστε ερμητικά τα δοχεία που ανοίχτηκαν και χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο περιεχόμενο, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες συγκόλλησης στους 18-25°C και θερμοκρασία δαπέδου πάνω από 15°C με σχετική υγρασία κάτω από 65%. Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία καθυστερούν, ενώ υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία επιταχύνουν το χρόνο τοποθέτησης, σκλήρυνσης και στεγνώματος.
- ▶ Υγρά υποστρώματα μπορεί να προκαλέσουν δευτερογενείς εκπομπές και οσμές. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχουν στεγνώσει καλά τα ισοπεδωτικά κονιάματα του υποδαπέδου.
- ▶ Άμεση συγκόλληση πάνω σε παλιά υπολείμματα κόλλας μπορεί να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις, άρα δημιουργία δυσάρεστων οσμών. Ιδεατά τα παλιά υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, παλιά υπολείμματα κόλλας πρέπει να καλύπτονται με φράγμα υγρασίας και κατόπιν να ισοπεδωθούν γενναϊόδωρα με ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα σε ελάχιστο πάχος (συνήθως 3 mm).
- ▶ Οι επενδύσεις δαπέδων πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερες τάσεων πριν από τη συγκόλλησή τους και να έχουν επαρκώς εγκλιματιστεί, ώστε να προσαρμοστούν στο κλίμα εσωτερικού χώρου για τη επικείμενη χρήση τους.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι όποιες σοβαρές παραμορφώσεις, κυρτώσεις ή πτυχές, στα άκρα ή σε άλλα σημεία των ρολών που καλύπτει η καμπυλότητα των ρολών αντιμετωπίζονται σωστά κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.
- ▶ Στην περίπτωση έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες, ή βαριά μηχανική καταπόνηση από παλετοφόρα, περνοφόρα, ή σε μονωτικά υποστρώματα κ.α. ή σε περιοχές με υψηλή υγρασία χρησιμοποιείτε κόλλες με βάση εποξειδικές ρητίνες, π.χ. UZIN KR 430 ή UZIN KR 421. Σε περίπτωση αμφιβολιών ζητήστε τεχνικές συμβουλές.
- ▶ Μελετήστε τους γενικούς αποδεκτούς κανόνες της βιομηχανίας και τεχνολογίας για την τοποθέτηση επικαλυμμάτων δαπέδου, καθώς και τα αντίστοιχα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
 - DIN 18365 "Working with floor coverings/ÖNORM B 2236"
 - TKB publication "Assessment and preparation of substrates for floor covering and wood flooring installation"
 - BEB publication "Assessment and preparation of substrates"
 - TKB publication "Bonding of PVC floor covering"
 - TKB publication "Bonding of elastomer floor covering"

Προστασία στο χώρο εργασίας και το περιβάλλον:

Δεν περιέχει διαλύτες. Η χρήση κρέμας προστασίας του δέρματος συνιστάται πάντα. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση/στέγνωμα! Αποφύγετε το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα κατά την επεξεργασία του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα, το υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ποιότητα του αέρα δωμάτιου με βάση την τοποθέτηση του επικαλύμματος δαπέδου εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και το πόσο καλά έχουν στεγνώσει τα αστάρια και τα ισοπεδωτικά. Το προϊόν περιέχει ισοθιαζολινόνες. Πληροφορίες για άτομα με αλλεργίες είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Δηλητηριάσεων +30 210 7793777 (Ελλάδα).

Απόρριψη:

Συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος στο μέτρο του δυνατού και την επαναχρησιμοποιήστε τα. Μην αφήνετε να διαφύγει στο αποχετευτικό σύστημα, τον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος. Πλαστικά δοχεία που έχουν αδειάσει ή μπορούν να αποξεστούν, ώστε να καταστούν καθαρά από τυχόν υπολείμματα είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά κατάλοιπα, καθώς και τα νωπά υπολείμματα συλλέγονται σαν ειδικά απόβλητα. Δοχεία με σκληρυμένα κατάλοιπα είναι δομικά/οικιακά απόβλητα.